

Sun A Sustainable Packaging レンジDo! バイオマスPEタイプ ～植物由来の原料を使用した環境配慮型パッケージ～

- 特徴
- 植物由来の原料を配合して製造されたバイオマスPEを使用しています。
 - バイオマス素材の配合率は10%以上です。(PE層単体における数値)
 - 石油由来のPEと比較してCO2排出量の削減効果が期待できます。
 - 冷凍食品～ボイル殺菌用(90℃まで)のレンジDo! としてお使い頂けます。
 - バイオマス度20%、30%タイプも開発中です。



■ 物性の代表値

バイオマスPEを使用したレンジDo! の物性は、従来品と同等です。

項目	単位	測定位置、備考	従来品	バイオマスPE品
シール強度	N/15mm	製袋品	61	63
引張強度	MPa	MD	56	58
		TD	59	56
引張伸度	%	MD	111	109
		TD	103	99
突刺強度	N	NY側から突刺	12	12
		PE側から突刺	12	11

- フィルム構成：NY#15//PE#60における代表値であり、保証値ではありません。
- 90℃、30分ボイル処理後の測定値です。
- NY//PE以外の構成も可能ですので、ご相談下さい。

■ お問い合わせ先

◇ 東京本社 営業第1部（軽包装部門）

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町1丁目7番4号

TEL : 03-3241-5721

FAX : 03-3241-5729

◇ 関西支店 営業第1部（軽包装部門）

〒542-0081

大阪府中央区南船場1丁目16番10号

TEL : 06-6271-9131

FAX : 06-6261-0920

◇ 名古屋営業所

〒461-0004

名古屋市東区葵3丁目23番3号

TEL : 052-937-3041

FAX : 052-937-4577

◇ 台北営業所

100

台北市中正區忠孝東路二段88號 15F 1502室

TEL : 886-2-2393-4884

◇ 生産及び研究・開発拠点

静岡工場・袋井工場・掛川工場・掛川工場WEST・奈良工場・R&Dセンター